


Obszar zastosowania

Mipa E 65 S jest 2K szpachlówką natryskową na bazie żywicy epoksydowej. Stosowana na żelazo, cynk, aluminium, tworzywa sztuczne, drewno i podłoża mineralne. Odporna na wodę morską, posiada również przyczepność do lekko wilgotnych podłoży. Produkt nadaje się do uzupełniania podczas jednej aplikacji głębokich nierówności, rys po szlifowaniu i innych miejsc przewidzianych do naprawy. Szybki czas suszenia i bardzo dobra wytrzymałość także grubych warstw (>300µm).

Wydajność: 6,0 - 6,5 m²/l (przy 150 µm WSF)

Instrukcja zastosowania

Kolor
szary

**Proporcje mieszania****Utwardzacz**

Mipa E 65 S komponent B

wagowo (lakier : utwardzacz)

5 : 1

objętościowo (lakier : utwardzacz)

—

**Utwardzacz**

Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe

**Czas przydatności do użycia**

30 – 40 minut z Mipa E 65 S komponent B w temperaturze 20 °C

**Rozcieńczalnik**

—

**Lepkość natryskowa**

po dodaniu utwardzacza, gotowa do natrysku. Nie dodawać dodatkowego rozcieńczalnika, ponieważ szpachlówka się nie utwardzi!

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless

**Metoda aplikacji****Metoda aplikacji****Utwardzacz****Ciśnienie
(bar)****Dysza (mm)****Liczba
natrysków****Rozcieńczalnik**

pistolet lakierniczy z
kubkiem górnym
(wysokociśnieniowy)

z —

1,6 – 2

2 - 2,5

2 – 5

—

pędzel/walek*


—

—

—

—

—

**Czas odparowania**

5 - 8 minut między natryskami

10 - 15 minut przed suszeniem piecowym

Warstwa suchego filmu

150 - 300 µm

maximal 1000 µm

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Sołec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl

**Czas suszenia
Temperatura
obiektu**

20 °C

Pyłosuchy**Odporny na
dotyk****Gotowy do
montażu****Gotowy do
szlifowania**
24 h**Gotowy do
polakierowania**
24 h

60 °C

Promienniki
podczerwieni
krótkofalowePromienniki
podczerwieni
średniofalowe**Uwagi****Przechowywanie:**

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Ustawodawstwo LZO:UE Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l (2007)
Produkt zawiera maksymalnie 220g/l LZO.**Warunki aplikacji:**

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja:* Odpowiedni wałek: Moher, runo, welur, Glattfilt, Rolloplan
Nieodpowiedni wałek: wałek piankowy

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne). Za duża ilość utwardzacza powoduje problemy z wysychaniem i szlifowaniem. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa. Uszkodzone miejsca całkowicie odrzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl