

Obszar zastosowania


Mipa Szpachlówka P 88 to drobna 2K szpachlowa poliestrowa do aplikacji w cienkich warstwach na poliestrową szpachlówkę wypełniającą w celu zamknięcia ewentualnych porów oraz do naprawy najmniejszych zarysowań i rys. P88 tworzy bardzo gładką powierzchnię, zbliżoną do lakieru, o podwyższonym stopniu połysku. Nie wymaga dużego nakładu pracy podczas szlifowania. Wykazuje przyczepność do żelaza, stali, aluminium, podłoży ocynkowanych, TWS i drewna. Szpachlówka P 88 nadaje się do łatwego i szybkiego szlifowania, szpachlowania, nakładania pędzlem i polewania. Brak efektu „siadania” lakieru nawierzchniowego.

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor
jasnozielony



Proporcje mieszania

Utwardzacz
Utwardzacz Mipa P

wagowo (lakier : utwardzacz)
100: 2

objętościowo (lakier : utwardzacz)
—



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe


Lakierowanie częściowe



Czas przydatności do użycia
3 minuty z utwardzaczem Mipa P w temp. 20 °C



Rozcieńczalnik
—




Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
—	—	—	—	—	—



Czas odparowania
—

Warstwa suchego filmu



Czas suszenia

Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
20 °C	—	—	—	15 - 20 minut	—
60 °C	—	—	—	5 - 10 minut	—
Promiennik podczerwieni	—	—	—	4 - 5 minut	—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Wersja: d 0524

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

(odstęp ok. 80 cm
i max. 80 °C)

Uwagi

Przechowywanie:

—

Ustawodawstwo LZO:

UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l
Produkt zawiera maksymalnie 8 g/l LZO.

Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówka poliestrowa nie utwardza się w temperaturze poniżej 10°C.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne). Masę szpachlową należy dobrze wymieszać z utwardzaczem. Nie stosować więcej jak 3% utwardzacza P! Stosowanie zbyt małych lub zbyt dużych ilości utwardzacza może prowadzić do powstawania plam w nawierzchniowej powłoce lakierniczej. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa. Uszkodzone miejsca całkowicie odrzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki przeszlifować ją papierem ściernym P 150 / 240. Całą powierzchnię przed aplikacją podkładu wypełniającego zmatować papierem ściernym P 240 / 360 na sucho. W przypadku zacierania szpachlówką metali nieżelaznych (np. aluminium, powierzchni ocynkowanych) zagruntować wstępnie podłoże podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer w celu uzyskania optymalnej przyczepności. Przed polakierowaniem powierzchni zaizolować podkładem wypełniającym 1K lub 2K. W celu poprawy ochrony antykorozyjnej, np. podczas renowacji samochodów zabytkowych można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna produktu Mipa EP-Primer-Surfacer). Szpachlówkę szlifować tylko po całkowitym wysuszeniu.