



Obszar zastosowania

Mipa P 57 to 2-składnikowa szpachlówka na bazie żywicy poliestrowej z włóknem szklanym, wzmocniona włóknem karbonowym. Łatwa w szlifowaniu. Posiada przyczepność do żelaza, stali, ocynku, aluminium, TWS i drewna. W przeciwieństwie do tradycyjnych szpachlówek z włóknem szklanym, Mipa P 57 zawiera dodatkowo wyjątkowo odporne włókna węglowe, które zapewniają doskonałą stabilność. Produkt doskonale nadaje się do uzupełniania rys, małych otworów i uszkodzeń spowodowanych korozją w sektorze renowacji samochodów.

Wydajność: -

Instrukcja zastosowania

	Kolor czarny					
	Proporcje mieszania Utwardzacz Mipa P		wagowo (lakier : utwardzacz) 100 : 2		objętościowo (lakier : utwardzacz) -	
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe -			Lakierowanie częściowe -		
	Czas przydatności do użycia gotowej mieszanki 4 - 5 minut z utwardzaczem Mipa P w temp. 20 °C					
	Rozcieńczalnik -					
	Lepkość natryskowa 20 °C Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym -			Airmix/Airless -		
	Metoda aplikacji Metoda aplikacji -	Utwardzacz -	Ciśnienie (bar) -	Dysza (mm) -	Liczba natrysków -	Rozcieńczalnik -
	Czas odparowania -					

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl

Warstwa suchego filmu



Czas suszenia Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
20°C	-	-	-	25 min	-
60°C	-	-	-	10 min	-
Promiennik podczerwieni (odstęp ok. 80 cm i max. 80 °C)	-	-	-	4 - 5 minut	-

Uwagi

Okres ważności: -

Ustawodawstwo LZO: Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250 g/l. Produkt zawiera maksymalnie 4 g/l LZO.

Warunki aplikacji: Od +10° C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówki poliestrowe nie utwardzają się w temperaturze poniżej +10°C.

Aplikacja: Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnia przeszlifowana. Stare powłoki lakiernicze oraz warstwy podkładu usunąć. Nie stosować do podłoży termoplastycznych jak również podkładów kwasowych. Dobrze wymieszać materiał z utwardzaczem. Nie dodawać więcej niż 3% utwardzacza P! Dodanie za mało lub za dużej ilości utwardzacza może prowadzić do wystąpienia plam na warstwie nawierzchniowej. Przed zastosowaniem każdorazowo wyczyścić i odtłuścić całą powierzchnię Zmywaczem Silikonów Mipa. Stare, uszkodzone powierzchnie przeszlifować na sucho do gołej blachy papierem ściernym. Po wysuszeniu szlifować na sucho P 150/240. Przed zastosowaniem podkładu wypełniającego szlifować na sucho P240 / 360 w celu zmatowienia powierzchni. W celu zastosowania na metalach nieżelaznych (np. aluminium, powierzchnie ocynkowane), powierzchnia może być zagruntowana Mipa EP-Primer-Surfacer w celu zapewnienia w optymalnej przyczepności. Przed lakierowaniem nanieść warstwę wypełniającą Mipa 1K lub 2K. Można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna Mipa EP-Primer-Surfacer), aby zwiększyć ochronę antykorozyjną, np. w zabytkowych samochodach. Szpachlówki mogą być szlifowane wyłącznie na sucho.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl