

Obszar zastosowania

Uniwersalny środek matujący do redukcji połysku lakierów nawierzchniowych Mipa 1K i 2K typu: PUR, OC, PUR HS, KH, NC i PCV. Nie nadaje się do lakierów bezbarwnych. Produkt płynny, dający się łatwo mieszać. Działanie matujące zależy od odcienia farby, dlatego skutek jego zastosowania można ocenić dopiero po wyschnięciu. Dozowanie Multi-Mat i proporcje mieszania (Uwaga: po dodaniu Multi-Matu do lakierów 2K zmienia się stosunek mieszania) patrz zestawienie poniżej:

Mipa KH-Systemy +

Mipa Multi-Mat 10:1 wg wagi = Półpołysk

Mipa Multi-Mat 7:1 wg wagi = Połysk jedwabisty

Mipa Multi-Mat 5:1 wg wagi = Mat jedwabisty

Mipa Multi-Mat 3:1 wg wagi = Mat

Mipa PUR-System +

Mipa Multi-Mat 4:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K 3:1 objętościowo = Półpołysk

Mipa Multi-Mat 2:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K 4:1 objętościowo = Połysk jedwabisty

Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K 4:1 objętościowo = Mat jedwabisty

Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K 5:1 objętościowo = Mat

Mipa OC-System +

Mipa Multi-Mat 4:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 3:1 objętościowo = Półpołysk

Mipa Multi-Mat 2:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 4:1 objętościowo = Połysk jedwabisty

Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 4:1 objętościowo = Mat jedwabisty

Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 5:1 objętościowo = Mat

Mipa PUR HS-System +

Mipa Multi-Mat 4:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 3:1 objętościowo = Półpołysk

Mipa Multi-Mat 2:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 4:1 objętościowo = Połysk jedwabisty

Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 4:1 objętościowo = Mat jedwabisty


Mipa Multi-Mat 1:1 wg wagi + Utwardzacz Mipa 2K-HS 5:1 objętościowo = Mat

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor
 bezbarwny



Proporcje mieszania
Utwardzacz

wagowo (lakier:utwardzacz)

objętościowo (lakier : utwardzacz)

—

—

—



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe

—

—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas przydatności do użycia
 —



Rozcieńczalnik
 —



**Lepkość natryskowa
 pistolet lakierniczy z kubkiem górnym**
 —

Airmix / Airless
 —



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

**Liczba
 natrysków**

Rozcieńczalnik

—

—

—

—

—

—



Czas odparowania
 —

Warstwa suchego filmu
 —



**Czas suszenia
 Temperatura
 obiektu**

Pyłosuchy

**Odporny na
 dotyk**

**Gotowy do
 montażu**

**Gotowy do
 szlifowania**

**Gotowy do
 polakierowania**

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Ustawodawstwo LZO: —

Warunki aplikacji: Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja: Czas schnięcia po dodaniu Multi-Matu pozostaje bez zmian. Odcienie sprawdzać przed aplikacją. Zalecane jest wstępne polakierowanie powierzchni lakierem bez dodatku Multi-Mat. Tylko końcową warstwę należy natrysnąć lakierem z dodatkiem Multi-Mat. Dzięki temu osiągnięta będzie wyższa siła krycia oraz zgodność odcienia. Ponadto taki sposób aplikacji gwarantuje jednolitą jakość powłoki, bez widocznego plamienia.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.
 Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
 Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl