

Lakier bezbarwny 2K-HS C 85 jest bezbarwnym lakierem akrylowym High Solid o wysokim połysku. Ze względu na dużą zawartość ciał stałych w połączeniu z utwardzaczem 2K-MS osiągane są duże grubości powłok. Powoduje to duże oszczędności przy lakierowaniu dwuwarstwowym. Posiada wysoką odporność na wpływy atmosferyczne oraz czynniki chemiczne i mechaniczne. Dzięki niskiej zawartości rozcieńczalników jest przyjazny dla środowiska.

Wydajność: 6-8 m² / l

Odcień	bezbarwny			
Proporcje mieszania	2 : 1 objętościowo			
Utwardzacze	Utwardzacze Mipa 2K MS 10, MS 25 lub MS 40			
Rozcieńczalniki	Rozcieńczalnik Mipa 2K: dodać ok.15 - 20 %			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	18 - 20 s DIN 4 mm			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2	
Pompa lakiernicza airless				
Czas przydatności do użycia	4 - 6 h			
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	40 – 50 µm			
Czas wietrzenia	5 – 10 min. między natryskami			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C		30 min.	12 godz.	24 godz.
W temp. 60°C		5 min.	30 min.	2 godz.

Warunki pracy z materiałem: od +10°C i do 75% względnej wilgotności powietrza.

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.