

Obszar zastosowania


Mipa Środek antykorozyjny Rostversiegelung przekształca wilgoć występującą w warstwach rdzy w tlenek węgla i tym samym odbiera jej możliwość rozprzestrzeniania się. Podłoże jest wzmacniane i lakowane. Należy tylko usunąć luźne z grubsza warstwy rdzy. Środek antykorozyjny Mipa Rostversiegelung posiada zdolność wnikania w głębsze warstwy rdzy. Hamuje także proces korozji cynku. Krótco po naniesieniu produktu, od warstwy rdzy odcinany jest dopływ powietrza (powierzchnia jest „lakowana”) a powłoka może być pokrywana podkładem 1K lub 2K bądź kitem do szpachlowania. Środek ten wykazuje dobrą przyczepność do żelaza, stali, aluminium i cynku.

Wydajność: 15,0 - 20,0 m²/l

Instrukcja zastosowania



Kolor
bezbardwy



Proporcje mieszania
Utwardzacz

wagowo (lakier : utwardzacz)

objętościowo (lakier : utwardzacz)



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe


Lakierowanie częściowe



Czas przydatności do użycia



Rozcieńczalnik



Lepkość natryskowa

bez rozcieńczalnika, w przypadku natrysku dodać 5-10%

Mipa 2K-Rozcieńczalnika V 25

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

12 - 14 s 4 mm DIN

Airmix / Airless



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

Liczba natrysków

Rozcieńczalnik

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym (wysokociśnieniowy)

—

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

HVLP (niskociśnieniowy)

—

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

HVLP / ciśnienie wew. dyszy

—

0,7


—

—

—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użycia.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas odparowania

5 - 8 minut między natryskami

10 - 15 minut przed suszeniem piecowym

Warstwa suchego filmu

50 - 60 µm



Czas suszenia

**Temperatura
obiektu**

20 °C

Pyłosuchy

10 - 15 minut

**Odporny na
dotyk**

—

**Gotowy do
montażu**

—

**Gotowy do
szlifowania**

—

**Gotowy do
polakierowania**

30 – 60 minut

Uwagi

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku min. rok.

Ustawodawstwo LZO:

UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/e) 840 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 756 g/l LZO.

Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja:

Nałożyć środek antykorozyjny Mipa Rostversiegelung za pomocą pędzla. Przed aplikacją usunąć tłuszcz, brud, rdzę, olej oraz stare powłoki lakiernicze. Środek reaguje z wilgocią. Pojemnik zamknąć zaraz po użyciu. Mniejszą ilość potrzebną do naniesienia na element odlać z puszki (nigdy nie wprowadzać pędzelka z resztką rdzy do opakowania).

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.