

Obszar zastosowania

Utwardzana wilgocią 1K poliuretanowa masa klejąca i uszczelniająca do natrysku, przeznaczona do uszczelniania i sklejania elementów metalowych, drewna, tworzywa sztucznego i podłoży mineralnych (beton, kamień), stosowana w produkcji samochodów, kontenerów, statków i różnego typu urządzeń w obszarze sanitarnym, klimatyzacji, chłodnictwie i technice oświetleniowej. Do montażu spoilerów, listew bocznych, elementów blaszanych, uszczelniania wnętrz kół oraz spawów.

Właściwości:

doskonała przyczepność

odporność na UV

bezwonne utwardzanie (utwardzanie wilgocią)

bardzo duża lepkość, bardzo dobra wytrzymałość

kompatybilna z powłokami malarskimi

odporna na wodę, ścieki, wodę morską, słabe kwasy i zasady, wodne środki czyszczące

odporna na rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i stężone zasady tylko przez krótki czas

Specyfikacja:

Ciężar właściwy: ok. 1,26 g/cm³

Konsystencja: pasta

Tworzenie skórki: 20 min w 23 °C / 50 wzgl. wilg. powietrza

Utwardzanie: ok. 3,6 mm / 24 h (23° C / 50 % wzgl. wilg. powietrza)

Twardość według Shore` a A: ok. 58 DIN 53505

Przełamywanie naprężeń: > 250 % DIN 53504

Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 2,3 N/mm² DIN 53504

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu: ok. 1,8 N/mm²

Odporność na temp.: -40 °C do + 100 °C, krótkotrwała do 120 °C


Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor

szary, czarny, biały



Proporcje mieszania

Utwardzacz

wagowo (lakier : utwardzacz)

objętościowo (lakier : utwardzacz)



Utwardzacz

Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe



Czas przydatności do użycia



znaczonego wyłącznie do profesjonalnego użytku.

W niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Rozcieńczalnik
 —

Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym
 —

Airmix / Airless
 —

Metoda aplikacji
Metoda aplikacji
Utwardzacz
Ciśnienie
 (bar)

Dysza (mm)
Liczba
natrysków
Rozcieńczalnik

 wyciskacz kitu
 szpachlowego

—

—

—

—

—

 pistolet do
 uszczelniania spawów


—

—

—

—

—


Czas odparowania
 —

Warstwa suchego filmu
 —

Czas suszenia
Temperatura
obiektu
Pyłosuchy
Odporny na
dotyk
Gotowy do
montażu
Gotowy do
szlifowania
Gotowy do
polakierowania

—

—

—

—

—

—

Uwagi
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum rok.

Ustawodawstwo LZO: —

Warunki aplikacji: od +5 °C do maks. +40 °C

Aplikacja: Odpowiednie podłoża: aluminium, stal, powierzchnie metalowe ocynkowane, drewno, kamień, beton, twarde PCV, TWS i powierzchnie lakierowane nie wymagają przygotowania. Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Sprawdzić przyczepność oraz odporność w indywidualnych testach. Nie stosować na silikonie, polietylenie, polipropylenie, teflonie. Polakierowanie lakierami 1K i 2K możliwe po wcześniejszym przetestowaniu. Wyjątek: nanosić powłoki z żywicy alkidowej dopiero po wysuszeniu przez noc, ponieważ mogą one zakłócać proces schnięcia. Podczas suszenia unikać kontaktu z alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami. Zaleca się nie malować mas fugowych, z powodu możliwości wystąpienia rys i pęknięć wynikających z „pracy” materiału. Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

GISCODE: PU45

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.