

# mipa

Professional Coating Systems

**Mipa Etch-Filler HB Spray**  
Informacja o produkcie  
Nr art.: 213040000

D - 1/0211



Mipa Etch-Filler HB Spray jest szybko schnącym 1 K podkładem o doskonałej przyczepności do różnych podłoży i dużej sile wypełnienia. Dzięki swoim właściwościom możliwa jest szybka praca nawet przy grubszych warstwach. Dzięki odpowiedniej szerokości strumienia natrysku możliwe jest również lakierowanie trudno dostępnych miejsc. Odcień jasno i ciemnoszary. Wykazuje przyczepność do starych powłok lakierniczych, popularnych tworzyw sztucznych, żelaza, stali, cynku i przy odpowiednim podejściu również do aluminium.

**Podłoże:**

Żelazo, stal, cynk, aluminium.

Nie stosować na starych termoplastycznych powłokach lakierniczych.



**Przygotowanie/czyszczenie:**

Podłoże przemyć stosując Mipa Silikonentferner (zmywacz silikonu).

## Obróbka:

**Odcień / stopień połysku**

Jasnoszary, ciemnoszary

**Właściwości**

- świetna przyczepność
- szybko schnący
- wysoka ochrona antykorozyjna
- doskonały do szlifowania
- odporny na działanie zmywacza silikonu
- gotowy do polakierowania lakierami konwencjonalnymi i wodnymi 1 K i 2 K.

**Przygotowanie**



Przed użyciem silnie wstrząsnąć.

**Aplikacja**



Natrysk próbny – z odległości ok. 20 – 50 cm.

Wykonać 2 - 3 natryski, grubość warstw suchego filmu ok. 50-80 um.

**Czas na odparowanie**



3 - 5 min. pomiędzy natryskami

**Zakończenie pracy**



Po użyciu puszkę ze sprayem odwrócić i opróżnić dyszę, zapobiega to wysychaniu lakieru.

## Czas suszenia:

**Schnięcie**



Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**MIPA Polska Sp. z o. o., ul. Kujawska 17G, PL, 86-050 Solec Kujawski tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: [biuro@mipa-paints.pl](mailto:biuro@mipa-paints.pl)**

 <i>Professional Coating Systems</i>	<b>Mipa Etch-Filler HB Spray</b> <b>Informacja o produkcie</b> <b>Nr art.: 213040000</b>	<b>D - 1/0211</b>
--	--	-------------------

	<b>Pyłosuchy:</b> po ok. 5 min. <b>Odporny na dotyk:</b> po ok. 10 min. <b>Gotowy do lakierowania:</b> po ok. 30 min. <b>Gotowy do szlifowania:</b> po ok. 30 min.
<b>Warunki pracy z materiałem</b>	Temperatura od + 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Nie pokrywać poliestrowym wypełniaczem natryskowym.
<b>Przechowywanie</b>	W dobrze zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu: 2 lata
<b>Zawartość LZO</b>	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/e) 840g/l (2007) Produkt zawiera maksymalnie 700g/l LZO
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy</b>	Patrz karta bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.
<b>MIPA Polska Sp. z o. o., ul. Kujawska 17G, PL, 86-050 Solec Kujawski tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: <a href="mailto:biuro@mipa-paints.pl">biuro@mipa-paints.pl</a></b>