

Informacje o produkcji

Nr art.: 213770000

Obszar zastosowania

Mipa 1K-UV-Podkład wypełniający spray to wysokiej jakości wypełniacz spray, schnący pod wpływem promieniowania UV, do szybkiego i efektywnego lakierowania. Po 5 minutach naświetlania lampą Mipa UV LED lub alternatywnie 4 - 5 minutami bezpośredniego działania promieni słonecznych, Mipa 1K-UV-Podkład wypełniający spray może być szlifowany. Szczególnie nadaje się do stosowania przy naprawach punktowych lub przy częściowych naprawach lakierów samochodowych. Przyczepność do stali, żelaza, aluminium i podłoży ocynkowanych.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Żelazo, stal, cynk i aluminium
Nie stosować na podłożach termoplastycznych.

Obróbka wstępna/czyszczenie

czyszczenie zmywaczem silikonu Mipa

Szczególne właściwości

Szybko schnący
Doskonała szlifowalność
Bardzo wysoka wydajność
Możliwe bardzo krótkie czasy cykli pracy
Doskonała przyczepność
Nadaje się do lakierowania wszystkimi powszechnie stosowanymi lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K rozcieńczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.
Wysoka funkcjonalność dzięki wyeliminowaniu kosztów związanych z ogrzewaniem i długimi okresami grzewczymi.

Odcień

szary

Stopień połysku

mat



Przygotowanie

Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!

Wersja: D-1/0319

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl


Informacje o produkcji

Nr art.: 213770000



Metoda aplikacji

Natrysk testowy – odległość natrysku 20-30 cm
2-4 natryski. Grubość suchej powłoki od 100-120 µm.



Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.



Czas suszenia

Gotowy do szlifowania: po ok. 5 min. lampą Mipa UV LED

W przypadku stosowania innych lamp UV należy przestrzegać zaleceń producenta. Czas schnięcia zależy m. in. od intensywności lampy, widma UV, rozstawu lampy i stopnia zużycia lampy.

Dalsza obróbka:



Szlifowanie na sucho: P400 – P500



Szlifowanie na mokro: P800

Warunki aplikacji: Od +15°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.

Przechowywanie: Dobrze zamknięty w chłodnych, suchych pomieszczeniach – rok.

Ustawodawstwo

LZO:

Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007).
Produkt zawiera maksymalnie 500 g/l lotnych związków organicznych.

Wskazówki dotycz.

bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-1/0319

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl