

Informacje o produkcji

Nr art.: 21301 0001

Obszar zastosowania

Mipa Rapidprimer-Spray to szybko schnący jednoskładnikowy podkład antykorozyjny o doskonałej jakości. Szczególnie przydatny jako środek wiążący w przypadku małych powierzchni naprawczych i szlifierskich. Przyczepność do żelaza, stali, cynku oraz przy odpowiedniej obróbce wstępnej - do aluminium, jak również do nadających się do lakierowania tworzyw sztucznych powszechnie stosowanych w samochodach osobowych (w razie potrzeby zalecamy wykonanie natrysku testowego).

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Żelazo, stal, ocynk i aluminium
Nie stosować na podłożach termoplastycznych

Obróbka wstępna/czyszczenie

Czyszczenie zmywaczem silikonu
Mipa

Szczególne właściwości

Bardzo duża siła krycia
Szybko schnący
Nadaje się do lakierowania wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami lakierów nawierzchniowych 1K i 2K rozcieńczalnikowymi i na bazie wody
Spawalny zgodnie z arkuszem danych DVS 0501-Nr. 275/670/99/925 (czerwono-brązowy)
Odporny na zmywacz silikonu
Doskonała przyczepność
Wysoka ochrona antykorozyjna



Odcień

Czerwono-brązowy, czarny – inne odcienie na zapytanie!

Stopień połysku



Przygotowanie

Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!

Wersja: D-3/1118

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o.o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl


Informacje o produkcji

Nr art.: 21301 0001



Metoda aplikacji

Natrysk testowy - odległość natrysku ok. 20-30 cm, 2-3 natryski. Grubość suchej powłoki od 50-60 µm.



Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.

Czas suszenia



Utwardzacz

—

Temperatura obiektu

--

Pyłosuchy

po ok. 5 min.

Odporny na dotyk
po ok. 10 min.

Gotowy do montażu

Gotowy do szlifowania
po ok. 30 min.

Gotowy do polakierowania
po ok. 30 min.



Dalsza obróbka:

Szlifowanie na sucho: P 400 – P 500



Szlifowanie na mokro: P 800

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza. Nie należy lakierować materiałami poliestrowymi.

Przechowywanie: W chłodnych, suchych pomieszczeniach - 2 lata.

Ustawodawstwo

LZO: Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007). Produkt zawiera maksymalnie 666 g/l lotnych związków organicznych.

Wskazówki dotycz.

bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-3/1118

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl