

Informacje o produkcji

Nr art.: 21601 + nr odcienia

Obszar zastosowania

Mipa Winner Spray „Lakier bezbarwny akrylowy” jest bezbarwną, niezółknącą powłoką ochronną. Nie nadaje się do stosowania na gołym żelazie, mosiądzu, miedzi i aluminium.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Dobrze wyschnięte lakiery bazowe i stare powłoki.

Obróbka wstępna/czyszczenie

Szczególne właściwości

Szybko schnący
Odporny na światło, odporny na promieniowanie UV
Dobra rozlewność
Odporny na warunki atmosferyczne, chroni przed wpływami środowiska, odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Odcień

bezbarwny połysk (1700),
bezbarwny mat (1800)

Stoień połysku



Przygotowanie

Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!



Metoda aplikacji

Natrysk testowy - odległość natrysku ok. 20-30 cm,
2-3 natryski. Grubość suchej powłoki od 50 µm.


Wersja: D-1/0211

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Informacje o produkcie

Nr art.: 21601 + nr odcienia



Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy

Czas suszenia:



Utwardzacz	Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
		5-10 min.	20-30 min.	po 2 godz.		

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.

Przechowywanie: W chłodnych, suchych pomieszczeniach - 2 lata.

Ustawodawstwo

LZO: Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007).
Produkt zawiera maksymalnie 700 g/l lotnych związków organicznych.

Wskazówki dotycz.

bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-1/0211

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.