


Obszar zastosowania

Mipa P 97 bez styrenu to szpachlówka wypełniająca i wykończeniowa bez styrenu, z przyczepnością do blachy stalowej, blach ocynkowanych, aluminium, powierzchni ocynowanych, GFK i drewna. Krótki czas schnięcia i łatwe szlifowanie oraz nieporowata aplikacja przy dużych grubościach warstw to kolejne zalety tego produktu.

Instrukcja zastosowania



Odcień
beżowy



Proporcje mieszania
Utwardzacz
Mipa Utwardzacz P

wagowo (lakier : utwardzacz)
100 : 2

objętościowo (lakier : utwardzacz)
--



Utwardzacz
Do lakierowania całościowego
--

Do lakierowania częściowego
--



Czas przydatności do użycia
z Utwardzaczem P Mipa – 3-4 min. w temp. 20 °C



Rozcieńczalnik
--



Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless
--



Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
--	--	--	--	--	--



Czas suszenia

Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
20 °C	--	--	--	20 min.	--
60 °C	--	--	--	5 min.	--

Wersja: d 1219

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl

Uwagi

Przechowywanie: --

Ustawodawstwo Wartość graniczna UE dla produktu w kategorii B/b 250 g/l
LZO: Produkt zawiera maksymalnie 15 g/l

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówka poliestrowa nie twardnieje poniżej +10 °C.

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Powierzchnie zeszlifować. Usunąć nieutwardzoną starą farbę lub środek gruntujący. Nie stosować do produktów termoplastycznych lub kwaśnych (podkłady reakcyjne). Dobrze wymieszać szpachlówkę i utwardzacz. Nie należy stosować więcej niż 3% Utwardzacza P! Dodanie za małej lub za dużej ilości utwardzacza może prowadzić do przebarwienia lakieru nawierzchniowego. Przed każdą operacją należy oczyścić i odtłuścić całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania Zmywaczem silikonu Mipa. Usunąć rdzę z uszkodzonych miejsc i przeszlifować na sucho papierem ściernym P 80 / 150. Po wyschnięciu przeszlifować na sucho papierem ściernym P 150 / 240. Przed nałożeniem wypełniacza należy przeszlifować na sucho całą powierzchnię papierem ściernym P 240 / 360 na matowo. Przy szpachlowaniu na powierzchniach niemetalicznych (np. aluminium, powierzchnie ocynkowane) można zastosować do wstępnego zagruntowania Mipa EP-Primer-Surfacer, aby zapewnić optymalną przyczepność. Przed lakierowaniem zaizolować wypełniaczem Mipa 1K lub 2K. W celu lepszej ochrony przed korozją, np. w przypadku renowacji Oldtimer, należy uprzednio zagruntować podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz informacja o produkcie Mipa EP-Primer-Surfacer). Szpachlówkę szlifować wyłącznie na sucho.

Wersja: d 1219

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl