

	Mipa Piasek kwarcowy	d 1/0406
	Quarz-Additiv	Strona 1 z 1
Opis produktu		
Opis zastosowania	Specjalny drobnoziarnisty dodatek do masy samopoziomującej Mipa EP 275-70 i do Mipa EP 150-70 do szpachlowania rys i innych zadrapań.	
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> - Mineralny - Twarda powierzchnia odporna na ścieranie - Struktura ziarnista - Do zastosowania w farbách i lakierach wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 	
Składniki	Dwutlenek krzemowy Średnia ziarnistość: 0,13mm Ciężar nasypowy: 1,32 t/m ³ DIN 53466	
Wskazówki dotyczące pracy z produktem		
Aplikacja	Masę samopoziomującą Mipa EP 275-70 wymieszaną z utwardzaczem, wymieszać maszynowo z piaskiem kwarcowym w stosunku 2:1. (patrz informacja o produkcie Mipa EP 275-70) W celu zaszpachlowania rys lakierem Mipa EP 150-70 z Mipa Quarz Additiv, wymieszać produkty w stosunku 1:3 lub 1:4. Do wytworzenia masy szpachlującej rysy Mipa EP 150-70 z Mipa Quarz Additiv wymieszać produkty w stosunku 1:1,5 lub 1:1.	
Ochrona środowiska		
Opakowanie muszą być całkowicie opróżnione, czyste, suche. Zgodnie z ustawą „O odpadach” z dnia 27.04.2001 r. i późniejszymi zmianami oraz ustawą o wprowadzeniu ustawy o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), opakowania powinny być przekazane do odbioru i unieszkodliwione. Dopełnienie obowiązku wynikającego z w/w ustawy spoczywa na użytkowniku. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się recyclingiem.		

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com. Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl