

1K Lakier bezbarwny akrylowy z ochroną przed promieniowaniem UV. Stosowany w lakierowaniu dwuwarstwowym. Dobra odporność na zmienne warunki pogodowe oraz benzynę przez krótki okres czasu.

Wydajność: 6 – 8 m² / l

Odcień	bezbarwny			
Proporcje mieszania				
Utwardzacze				
Rozcieńczalniki	Gotowy do natrysku			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	4 - 5 bar	1,5 mm	2 - 3	
Pompa lakiernicza airless	120 – 150 bar	0,28 mm	2 - 3	
Czas przydatności do użycia				
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	30 – 40 µm			
Odparowanie międzywarstwowe	5 – 10 min. między natryskami			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C		0 - 40 min.	godz.	24 godz.
W temp. 60°C		10 - 15 min.	30 - 60 min.	po wychłodzeniu

Wskazówki: przechowywanie w oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 3 lata

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.