

Informacje o produkcie

Nr art.: 21501 0020

Obszar zastosowania

Mipa Premium Klarlack Hochglanz to lakier bezbarwny o szczególnie wysokiej jakości, optymalnej rozlewności i bardzo wysokiej stabilności. Ten szybko schnący lakier bezbarwny odznacza się bardzo dużą objętością i bardzo wysokim stopniem połysku. Tworzy nieżółknącą powłokę ochronną z doskonałą ochroną przed promieniowaniem UV. Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, zarysowania, wstrząsy i uderzenia.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Lakiery bazowe i odpowiednie stare powłoki lakiernicze.

Obróbka wstępna / czyszczenie

W przypadku starych lakierów czyszczenie wstępne zmywaczem silikonu Mipa

Szczególne właściwości

bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, bardzo wysoka odporność na zadrapania, uderzenia i wstrząsy, światło, nieżółknący wysoka twardość powierzchni o dobrej elastyczności, przyczepności, rozlewności, bardzo wysoki połysk
dobra polerowanie

**Odcień /
Stopień połysku**

bezbarwny
wysoki połysk



Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!

Wersja: D-2/1119

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl


Informacje o produkcie

Nr art.: 21501 0020



Metoda aplikacji

Natrysk próbny – odległość ok. 20-30 cm.
Nanieść 2-3 natryski. Grubość suchej warstwy od 40-50 µm.



Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.

Czas suszenia:



Utwardzacz	Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
—		10-15 min.	1-1,5 h	16 h	--	

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.

Przechowywanie: Dobrze zamknięty w chłodnych, suchych pomieszczeniach – 2 lata.

Ustawodawstwo

LZO: Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007).
Produkt zawiera maksymalnie 710 g/l lotnych związków organicznych.

Wskazówki dotycz.

bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-2/1119

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.