

Informacje o produkcie

Nr art.: 21303 7040

Obszar zastosowania

Mipa Fast-Filler-Spray to silnie wypełniający, bezchromianowy podkład naprawczy 1K. Może być stosowany na szlifowanych starych lakierach 2K, podkładach fabrycznych lub bezpośrednio na stal, aluminium i podłoża ocynkowane. Materiał ten oferuje dużą oszczędność czasu dzięki szybkiemu schnięciu i szlifowalności. Ze względu na bardzo drobne rozpylenie, możliwe są naprawy punktowe bez tworzenia się zjawiska odkurzu lakierniczego. Dzięki temu redukuje się koszty szlifowania międzywarstwowego.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Podłoża stalowe i aluminiowe,
podłoża ocynkowane
lub nienaruszone stare powłoki
lakiernicze 2K. Nie stosować
na podłożach termoplastycznych.

Obróbka wstępna/czyszczenie

szlifowanie i czyszczenie zmywaczem
silikonu Mipa

Szczególne właściwości

szybkoschnący
doskonała szlifowalność
bardzo wysoka wydajność
odporny na działanie zmywaczy
możliwość lakierowania wszystkimi
popularnymi systemami lakierów
nawierzchniowych 1K i 2K na bazie
konwencjonalnej i wodnej

**Odcień /
Stopień połysku** szary/
mat



Przygotowanie

Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!

Wersja: D-2/1211

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl


Informacje o produkcji

Nr art.: 21303 7040



Metoda aplikacji

Natrysk próbny – odległość ok. 20-30 cm.
Nanieść 2-3 natryski.
Możliwa grubość suchej warstwy od 40-50 µm



Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.

Czas suszenia:



Utwardzacz

—

Temperatura obiektu

Pyłosuchy

po ok. 5 min.

Odporny na dotyk

po ok. 10 min.

Gotowy do montażu

--

Gotowy do szlifowania

po 30 min.

Gotowy do polakierowania

po ok. 30 min.

Dalsza obróbka:



Szlifowanie na sucho: P 400 - P 500



Szlifowanie na mokro: P 800

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.
Nie lakierować szpachlówką poliestrową.

Przechowywanie: w chłodnych, suchych pomieszczeniach - 2 lata.

Ustawodawstwo

LZO: Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007).
Produkt zawiera maksymalnie 715 g/l lotnych związków organicznych.

Wersja: D-2/1211

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl

Informacje o produkcji

Nr art.: 21303 7040

**Wskazówki dotycz.
bezpieczeństwa:** Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-2/1211

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl