

Mipa 1K N 68 jest jednoskładnikowym podkładem o dużej sile wypełniania i doskonałym kryciu, stosowanym do napraw pojazdów. Podkład może być aplikowany na stare, szlifowane 2K powłoki lakiernicze, podkłady fabryczne oraz bezpośrednio na powierzchnie stalowe. Zapewnia dużą oszczędność czasu dzięki szybkiemu suszeniu i szlifowaniu. Nie zawiera chromianów i ołowiu. Nie stosować na starych powłokach termoplastycznych.

Wydajność: 5 - 7 m² / l

Odcień	szary			
Proporcje mieszania				
Utwardzacze				
Rozcieńczalniki	Mipa rozcieńczalnik 2K szybki, dodatek ok. 50-70%			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	15-20 s DIN 4 mm			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	2 – 2,5 bar	1,3 – 1,6 mm	2-3	
Pompa lakiernicza airless				
Czas przydatności do użycia				
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	20 – 40 µm			
Odparowanie międzywarstwowe	10 min. przed suszeniem piecowym lub promiennikiem podczerwieni			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	30 min	15 min		
W temp. 60°C	15 min	5 min		
	Szlifowanie na mokro i na sucho po 45 minutach.			

Warunki pracy z materiałem: od +10°C i do 75% względnej wilgotności powietrza.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA Polska Sp. z o. o., ul. Kujawska 17G, PL, 86-050 Solec Kujawski, tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: biuro@mipa-paints.pl