

Obszar zastosowania

Mipa P 97 Switch jest szpachlówką wypełniającą i wykończeniową z wbudowanym wskaźnikiem czasu gotowości do szlifowania pozwalającym na wizualną kontrolę procesu schnięcia, dostępna 2 odcieniach:

1. Zielony zmieniający się na beżowy podczas fazy utwardzania.
2. Jasnoniebieski zmieniający się na szary podczas fazy utwardzania.


Mipa P 97 Switch cechuje przyczepność do blachy stalowej, blachy ocynkowanej, aluminium, powierzchni ocynowanych, TWS oraz drewna. Ponadto gwarantuje krótki czas schnięcia, łatwość szlifowania i nieporowatą aplikację przy dużych grubościach warstw.

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor
zielony, jasnoniebieski



Proporcje mieszania

Utwardzacz
Utwardzacz Mipa P biały

wagowo (lakier: utwardzacz)
100: 2

objętościowo (lakier: utwardzacz)
—



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe


Lakierowanie częściowe
—



Czas przydatności do użycia
4 - 5 minuty z utwardzaczem Mipa P w temp. 20 °C



Rozcieńczalnik
—



Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless
—



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

Liczba natrysków

Rozcieńczalnik

—


—

—

—

—

—



Czas odparowania
—

Warstwa suchego filmu
—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



**Czas suszenia
Temperatura
obiektu**

Pyłosuchy

**Odporny na
dotyk**

**Gotowy do
montażu**

**Gotowy do
szlifowania**

**Gotowy do
polakierowania**

20 °C

—

—

—

15 - 20 minut

—

60 °C

—

—

—

5 minut

—

Promiennik
podczerwieni
(odstęp ok. 80 cm
i max. 80 °C)

—

—

—

4 - 5 minut

Uwagi

Przechowywanie:

—

Ustawodawstwo LZO:

UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l
Produkt zawiera maksymalnie 25 g/l LZO.

Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówka poliestrowa nie utwardza się w temperaturze poniżej 10°C.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować.

Usunąć luźne, stare powłoki lakiernicze lub podkładowe.

Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne).

Masę szpachlową należy dobrze wymieszać z utwardzaczem. Nie stosować więcej jak 3% utwardzacza P! Stosowanie zbyt małych lub zbyt dużych ilości utwardzacza może prowadzić do powstawania plam w nawierzchniowej powłoce lakierniczej.

Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa.

Uszkodzone miejsca całkowicie odrzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki przeszlifować ją papierem ściernym P 150 / 240.

Całą powierzchnię przed aplikacją podkładu wypełniającego zmatować papierem ściernym P 240 / 360 na sucho.

W przypadku aplikacji szpachlówki na metalach nieżelaznych (np. aluminium, powierzchni ocynkowane) zagruntować wstępnie podłoże podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer w celu uzyskania optymalnej przyczepności.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Dla lepszej ochrony przed korozją, np. przy renowacji aut zabytkowych, zagruntować najpierw podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz informacje o produkcie Mipa EP-Primer-Surfacer).

Szpachlówkę szlifować tylko po całkowitym wysuszeniu.
Przed polakierowaniem powierzchni zaizolować podkładem wypełniającym 1K lub 2K.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl