

Obszar zastosowania

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21 to zgodny z LZO lakier bezbarwny wykorzystujący surowce odnawialne. Nadaje się do całkowitego i częściowego lakierowania samochodów osobowych i pojazdów użytkowych ze szczególnie brylantowym połyskiem i doskonałą rozlewnością na bazach konwencjonalnych i wodorozcieńczalnych.


Udział surowców odnawialnych w gotowej do natrysku mieszance wynosi 40% w przypadku stosowania z Mipa 2K-HS-Härter EHS 25.

Po suszeniu przez 15 minut w temperaturze 60 °C lub alternatywnie 25 minut w temperaturze 40 °C, polakierowane części można polerować bezpośrednio po wystudzeniu.

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21 jest wysoce odporny na różne warunki atmosferyczne, a także na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Nadaje się również jako powłoka ochronna dla lakierów Mipa Neon (lakiery fluorescencyjne).

Wydajność: 10-12 m²/l (przy 50-60 µm warstwy suchego filmu)


Instrukcja zastosowania

	Kolor bezbarwny					
	Proporcje mieszania Utwardzacz		wagowo (lakier : utwardzacz)		objętościowo (lakier : utwardzacz)	
	Mipa 2K-HS Utwardzacz EHS 25		--		2:1	
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe Mipa 2K-HS Utwardzacz EHS 25			Lakierowanie częściowe Mipa 2K-HS Utwardzacz EHS 25		
	Czas przydatności do użycia 70-80 min. z Mipa 2K-HS Utwardzaczem EHS25 w 20 °C					
	Rozcieńczalnik Gotowy do użycia po dodaniu utwardzacza. W razie potrzeby zastosować Rozcieńczalnik Mipa 2K-V25					
	Lepkość natrysku Pistolet grawitacyjny 17 - 19 s 4 mm DIN			Airmix / Airless -		
	Metoda aplikacji Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
	Pistolet z kubkiem górnym (wysokie ciśnienie)	-	2 – 2,5	1,2 – 1,3	2	-
	HVLP (niskie ciśnienie)	-	2 – 2,2	1,2 – 1,3	2	-
	HVLP/ ciśnienie wewnątrz dyszy	-	0,7	-	2	-

Wersja d 0824

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Czas odparowania**

5 – 7 min odparowanie międzywarstwowe
10 – 15 min przed suszeniem w kabinie lakierniczej

Warstwa suchego filmu

50 – 60 μm

**Czas suszenia****Temperatura obiektu**

20°C
60 °C

Pyłosuchy

20–25 min.

**Odporny na
dotyk**

1-2 h
15 min

**Gotowy do
montażu**

6-8 h
-

**Gotowy do
szlifowania**

-
-

**Gotowy do
polakierowania**

-
-

Uwagi

Przechowywanie: min. 3 lata w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Ustawodawstwo LZO: Wartość graniczna UE dla produktu wg B/d 420 g/l
Produkt ten zawiera max. 420g/l LZO

Warunki aplikacji: Od + 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Wskazówki: -