

## Informacje o produkcji

Nr art.: 213410000PL

## Obszar zastosowania

Mipa Rostversiegelung SMP Spray reaguje z wilgocią zawartą w warstwach rdzy, uszczelniając i utwardzając podłoże. Luźną rdzę wystarczy wstępnie usunąć. Produkt charakteryzuje się dobrą penetracją nawet w grubych warstwach rdzy. Zapobiega również korozji cynku. Krótco po nałożeniu warstwy rdzy są uszczelnione i można je pokrywać za pomocą podkładów Mipa 1K lub 2K oraz szpachlówek Mipa. Produkt posiada przyczepność do żelaza, stali, aluminium i cynku.

## Instrukcja zastosowania

### Podłoże

Posiada przyczepność do utwardzonej rdzy lub korozji na podłożach stalowych lub cynkowych. Dodatkowo posiada przyczepność również do aluminium.

### Obróbka wstępna/czyszczenie

Przemycie zmywaczem silikonu Mipa.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Przygotowanie podłoża”.

### Szczególne właściwości

Nie zawiera izocyjanianów

Tworzy warstwę chemicznej bariery

Zwalcza rdzę i chroni przed dalszą korozją

Długotrwała ochrona antykorozyjna i podkład w jednym kroku

Wysoka zdolność penetracji nawet w grubych warstwach rdzy

Odporna powłoka ochronna

W razie potrzeby można pokryć szpachlówką poliestrową po 1 godzinie schnięcia

### Odcień / Stopień połysku:

Transparentny / matowy



### Przygotowanie


Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem ok. 1-2 min.!



### Metoda aplikacji

Wykonać natrysk testowy - odległość od obiektu ok. 20-25 cm,

Następnie 3-4 natryski do momentu, aż pozostała rdza zostanie wystarczająco spenetrowana preparatem.



### Czas odparowania

3-5 min. między natryskami



### Zakończenie pracy

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.



### Czas suszenia w temp. 20°C:

Pyłosuchy po ok. 10-15 min.

Możliwość polakierowania po ok. 30 - 60 min

Aplikacja szpachlówki po około 1 h

Wersja: DE 1225

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

## Informacje o produkcji

Nr art.: 213410000PL

**Warunki aplikacji:** Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza. Zadbaj o odpowiedni przepływ powietrza.

**Przechowywanie:** W chłodnych, suchych pomieszczeniach - 2 lata.

## Ustawodawstwo

**LZO:** Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l.  
Produkt zawiera maksymalnie 840 g/l lotnych związków organicznych.

**Wskazówki dotycz. bezpieczeństwa:** Patrz karta charakterystyki

## Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche i czyste. Usuń oleje, smary, luźną rdzę i inne substancje, które mogą wpływać na działanie i przyczepność lakieru!

## Usuwanie plam rdzy:

1. Usuń luźną rdzę za pomocą odpowiedniej metody szlifowania (np. szczotką drucianą).
2. Aplikuj Mipa Rostversiegelung SMP Spray, aż pozostała rdza zostanie wystarczająco spenetrowana.

Jeśli nie ma jeszcze jednolitej, zamkniętej warstwy farby, należy powtórzyć aplikację Mipa Rostversiegelung SMP Spray.

Mipa Rostversiegelung SMP Spray reaguje z wilgocią. Niska lub wysoka wilgotność może wpływać na schnięcie.

Wersja: DE 1225

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com  
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl